

Scorch Tester

Equipo para determinar la solidez del color al calor de planchado.

Mediante este equipo es posible verificar la solidez del color en textiles de cualquier clase y su transferencia o migración, cuando se aplica presión y calor seco. Útil también para determinar la pérdida de resistencia a la tensión en materiales que se dañan no solo por el calor sino también por el proceso de blanqueo (AATCC 92).



Características

- Controles separados de temperatura para las placas superior y inferior
- Gran pantalla LCD, fácil configuración y operación

Características técnicas

Placas	120 x 50 mm
Tiempo	1 ~ 249 s
Temperatura	Hasta 240°C
Precisión	± 2°C
Presión	4 ± 1 kPa
Dimensiones	42 x 44 x 35 cm
Peso neto	35 kg
Alimentación	230 V/50 Hz

Normas

ISO 105-P01 · ISO 105-X11 · EN 14878 · BS 1006 · BS 5438 · AATCC 92 · AATCC 114 · AATCC 117 · AATCC 133 · DIN 54022 · DIN 54060 · M&S C13